

- مشخصات فنی مخزن آب با لوله D2000 اسپیرال کاروگیت کلاس 5
- نحوه برش به درخواست مشتری بصورت امریکایی (برش عمودی مستقیم) و یا آلمانی (از انتهای پروفیل) صورت می گیرد.

معیار پذیرش	استاندارد آزمون	نام آزمون	
بدون نقص	ISIRI 9116-3	شکل ظاهری	
0.941 - 0.965 g/cm <sup>3</sup>	ISIRI 7090-1 / ISIRI 9116-3	چگالی	
0.15 ≤ < 0.7 g / 10 min	ISO 1133 / ISIRI 9116-3	شاخص جریان مذاب (MFR)	
≥ 31.5 KN / m <sup>2</sup>	ISIRI 9116-1 / DIN 16961	سفتی حلقوی (بلند مدت)	
≥ 8 KN / m <sup>2</sup>	ISIRI 11436 / ISO 9969	سفتی حلقوی (کوتاه مدت)	
عدم افت نیرو و شکست در لوله	ISIRI 12190 / ISO 13968	انعطاف پذیری 30%	
2-2.5%	ISO 6964 / ISIRI 9116-3	درصد دوده	
نرخ پراکنش A <sub>3</sub> , A <sub>2</sub> , A <sub>1</sub> یا B درجه 3 ≥	INSO 20059 / ISIRI 9116-3	پراکنش دوده	
≥ 20 min	ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6	زمان القای اکسایش (OIT)	
بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله	ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614	مقاومت به گرمادهی	
2000±5 mm	DIN 16961 / ISIRI 9116-3	قطر داخلی	ابعاد
12±1 mm	ISIRI 9116-3	e <sub>5,min</sub>	
160±1	ISIRI 9116	ارتفاع پروفیل	

- [کلیک کنید : لوله کاروگیت 2000](#)