

تاریخ: ۹۷/۰۹/۰۳

شماره: ۹۷-۵۲

پیوست: ندارد

واحد آزمایشگاه

نتیجه آزمایش		استاندارد	محدوده قابل قبول	آزمایش ها
۰,۴۹		ISO ۱۱۳۳	۰,۱۵ - ۰,۷ gr/۱۰min	MFI
۹۹,۸۳		ISO ۱۱۳۵۷-۶	> ۲۰ min	OIT
۰,۹۴۹		ISO ۱۱۸۳	۰,۹۴۱ - ۰,۹۶۵ gr/cm ^۳	Density
OUT	IN	ISO ۱۱۳۳	۰,۱۵ - ۰,۷ gr/۱۰min	MFI
۰,۵۳	۰,۵۲			
۸,۱۶ %	۶,۱۲ %	ISO ۱۱۳۳	< ۲۰ %	Difference of MFI
۵۳,۸۵	۶۱,۸۸	ISO ۱۱۳۵۷-۶	> ۲۰ min	OIT
۰,۹۵۱	۰,۹۵۰	ISO ۱۱۸۳	۰,۹۴۱ - ۰,۹۶۵ gr/cm ^۳	Density
۲,۳۷%		ISO ۶۹۶۴	۲,۰ - ۲,۵ gr/cm ^۳	Carbon Content
۲	Grade	ISO ۱۸۵۵۳	> ۳	Carbon Dispersion
A۲	Rate		A۱ - A۲ - A۳ - B	
OK		ISO ۱۲۰۹۱	بدون شکستگی، پوسته شدن و ترک خوردگی	Oven Test
OK		EN ۱۰۵۳	عدم نشت آب	Water Tightness
OK		EN ۱۴۴۶	بدون شکاف و شکستگی و جدا شدن لایه ها	Ring Flexibility
۱۶,۹۸		ISO ۹۹۶۹	≥ ۱۶ KN/m ^۲	Ring Stiffness (SN)
۶۴,۵		DIN ۱۶۹۶۱ - ۲	≥ ۶۴ KN/m ^۲	Ring Stiffness (SR _{۲۴})
OK		EN ۷۴۴	بدون آسیب دیدگی	Impact Strength
۲,۵۱		INSO ۹۱۱۶ - ۳	e _۴ > ۲,۱ mm	Wall Thickness
۲,۱۵			e _۵ > ۱,۸ mm	
۲۴۸ mm		INSO ۹۱۱۶ - ۳	۲۴۵ mm	Minimum Nominal Size