naab
Implementation of water & wastewater projects
بزرگترین تـامین کننده تجهیـزات
و مجری پروژه های آب و فاضلاب
www.naabzist.com

آزمایش ها		محدوده قابل قبول	استاندارد
MFI	مواد	0.15 - 0.7 gr/10min	ISO 1133
OIT		> 20 min	ISO 11357-6
Density		0.941 - 0.965 gr/cm^3	ISO 1183
MFI	لوله	0.15 - 0.7 gr/10min	ISO 1133
Difference of MFI		< 20 %	ISO 1133
OIT		> 20 min	ISO 11357-6
Density		0.941 - 0.965 gr/cm^3	ISO 1183
Carbon Content		2.0 - 2.5 gr/cm3	ISO 6964
Carbon Dispersion		> 3	ISO 18553
		A1 - A2 - A3 -B	
Oven Test		بدون شکستگی، پوسته شدن و ترک خوردگی	ISO 12091
Water Tightness		عدم نشت آب	EN 1053
Ring Flexibility		بدون شکاف و شکستگی و جدا شدن لایه ها	EN 1446
Ring Stiffness (SN)		≥ 8 KN/m^2	ISO 9969
Ring Stiffness (SR_{24})		≥ 31.5 KN/m^2	DIN 16961 - 2
Impact Strength		بدون آسیب دیدگی	EN 744
Wall Thickness		e4 >2.1 mm	INSO 9116 - 3
		e5 >1.8 mm	
Minimum Nominal Size		245 mm	INSO 9116 - 3

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید : لوله کاروگیت 250