

استاندارد	محدوده قابل قبول	آزمایش ها	
ISO 1133	0.15 - 0.7 gr/10min	MFI	مواد
ISO 11357-6	> 20 min	OIT	
ISO 1183	0.941 - 0.965 gr/cm ³	Density	
ISO 1133	0.15 - 0.7 gr/10min	MFI	لوله
ISO 1133	< 20 %	Difference of MFI	
ISO 11357-6	> 20 min	OIT	
ISO 1183	0.941 - 0.965 gr/cm ³	Density	
ISO 6964	2.0 - 2.5 gr/cm ³	Carbon Content	
ISO 18553	> 3	Carbon Dispersion	
	A1 - A2 - A3 -B		
ISO 12091	بدون شکستگی، پوسته شدن و ترک خوردگی	Oven Test	
EN 1053	عدم نشت آب	Water Tightness	
EN 1446	بدون شکاف و شکستگی و جدا شدن لایه ها	Ring Flexibility	
ISO 9969	≥ 8 KN/m ²	Ring Stiffness (SN)	
DIN 16961 - 2	≥ 31.5 KN/m ²	Ring Stiffness (SR ₂₄)	
EN 744	بدون آسیب دیدگی	Impact Strength	
INSO 9116 - 3	e4 >3.0 mm	Wall Thickness	
	e5 >2.6 mm		
INSO 9116 - 3	309 mm	Minimum Nominal Size	

اطلاعات تکمیلی در صفحه اصلی کلیک کنید : [لوله کاروگیت 315](#)

Address: th 25 St, IMAD MUGHNIYEH Av,
the ARGENTINE Sq, Tehran, Iran
+98(21)88 72 2027 , +98(21)88 72 1092

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین
خیابان عماد مغنیه، نبش خیابان بیست و پنجم
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۱۰۹۲ و ۰۲۱-۸۸۷۲۲۰۲۷

